

EUROGLET  **SUPER PLUS**
- glet de încărcare, nivelare, finisare -

FIȘA TEHNICĂ

Pulbere super aditivată folosită pentru gletuirea pereților la interior/exterior, cu timp deschis (open time) extins care poate ajunge până la 5 ore.

AVANTAJE:

- Produs 3 în 1: încărcare, nivelare, finisare;
- Atât pentru uz extern cât și pentru uz intern;
- Aderență mare;
- Permeabil la vapori, permițând peretelui să respire;
- Nu necesită șmirgheluire;
- După uscare rezultă o suprafață foarte fină sticloasă;
- Produsul nu se "întoarce" pe fierul de glet;
- Utilizat ca strat suport dar și ca ultim strat de finisare;
- La atingerea cu mâna sau cu îmbrăcămintea nu rezultă praf;

APLICAȚII:

Pentru obținerea unor suprafețe netede pe suport de tencuială de var, var/ciment, ciment și beton, la interior sau ca ultim strat de finisare. Se aplică în două sau trei straturi după caz. Nu se recomandă ca suport pentru lipirea placajelor ceramice.

SUPRAFEȚE PE CARE SE APLICĂ:

- tencuială de var după min. 24 ore (condiții meteorologice normale), după 3-5 zile în condiții meteorologice speciale.
- tencuială var / ciment, necesită un timp de uscare cca. 20 zile după care se aplică gletul.
- pe beton, neplaneitățile, rosturile și găurile se închid cu ciment rapid.
- nu se aplică pe humă

DATE TEHNICE:

- **Compoziție:** ciment alb, filer de calcar, aditivi;
- **Culoare:** alb;
- **Consum:** 1-1,5 kg / m² în funcție de grosimea stratului;
- **Densitate:** cca 1233 Kg/mc;

- **Temperatura de aplicare:** de la +5° C la +25° C;
- **Grosime strat:** maximă 3 mm; minimă: 1 mm;
- **Timp de punere în operă:** cca. 5 ore, în funcție de condițiile climatice;

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE:

Pregătirea suprafețelor: Suprafața suport trebuie să fie stabilă, plană, întărită, uscată și fără praf, murdărie, var, grăsimi, ceară și reziduuri de vopsea pe bază de ulei, permeabilă, netedă, cu capacitate portantă, fără eflorescențe, cu rosturile închise.

- dacă peretele prezintă mici fisuri, lovituri sau găuri se recomandă renovarea acestuia.

- dacă peretele prezintă fisuri foarte lungi se renovează cu ciment rapid sau tencuială după care se poate aplica plasă de fibră de sticlă sau plastic.

NU se udă suportul!

Punere în operă:

Preparare: Se varsă pulberea în apă (nu invers) și se amestecă mecanic cu viteză redusă fără apariția bulelor de aer, ori manual până la obținerea unei paste omogene și lucrabile.

Aplicare: Se aplică direct pe suport cu ajutorul unui fier de glet. Pentru a da peretelui o calitate superioară foarte fină cu aspect plastic, sticlos și un consum redus de vopsea lavabilă se recomandă și ca ultim strat de finisare.

Când este foarte cald sau suportul foarte absorbant, se recomandă aplicarea pe suport a amorsei și să se aștepte până la dispariția peliculei umede (1-2 minute).

Finisare: Produsul NU necesită șlefuire. După uscare (carbonatare) se poate aplica vopsea sau tapet.

Recomandări: În timpul punerii în operă, temperatura aerului, a suportului și a materialului trebuie să fie de min. 5°C. Nu se recomandă încălzirea suprafețelor de tencuială. La utilizarea unor instalații pentru încălzire, mai ales cu gaz trebuie efectuată o aerisire adecvată. Local gletul poate fi armat cu plasă din fibră de sticlă.

Iarna, timpul necesar prizei și cel de uscare pentru gletul de ciment sunt mai lungi.

Produsul nu este indicat ca suport pentru placaje ceramice.

Curățarea uneltelor: Înainte de întărirea materialului cu apă, după întărire doar mecanic.

INFORMAȚII LOGISTICE:

Cod EAN	Conținut	Ambalare	Unități pe palet
5945759400440	20 kg	Saci hârtie	60
5945759401102	5 kg	Saci hârtie	200

CONDIȚII DE DEPOZITARE:

Produsul trebuie păstrat în ambalajul original, protejat de umiditate și acțiunea directă a razelor solare. În cazul respectării indicațiilor de depozitare perioada de valabilitate este de 12 luni de la data fabricației. Data fabricației este tipărită pe ambalaj.

MĂSURI DE PRECAUȚIE:

Categoria conform normelor chimice **Simbol: Xi – iritant** Norme R: **R36:** Irită ochii; **R38:** Irită pielea; **R43:** Iritare prin contact cu pielea; Norme S: **S2:** A nu se lăsa la îndemâna copiilor; **S24:** A se evita contactul cu pielea; **S25:** A se evita contactul cu ochii; **S26:** În cazul contactului cu ochii se spală cu apă și se consultă medicul; **S27:** Hainele de lucru îmbibate cu material se schimbă imediat; **S28:** În cazul contactului cu pielea se spală imediat; **S37:** A se purta mănuși de protecție.

Odată cu publicarea acestei Specificații Tehnice, edițiile anterioare nu mai sunt valabile.

Informațiile din această fișă sunt furnizate pe baza cercetărilor MGA și sunt considerate corecte. Totuși datorită faptului că metodele și condițiile de utilizare ale produselor nu se află sub controlul nostru, aceste informații nu vor fi utilizate ca substitute pentru probele efectuate de clienți pentru a se asigura că produsele MGA sunt adecvate pentru aplicații specifice. Singura garanție oferită de MGA este aceea că produsele îndeplinesc specificațiile curente de vânzare. Modalitățile exclusive de despăgubire pentru încălcarea acestei garanții sunt: rambursarea contravalorii prețului de vânzare sau înlocuirea produsului care nu întrunește aceste garanții. MGA își declină orice răspundere pentru daunele accidentale. Sugestiile de utilizare a produselor nu vor putea fi considerate motive de încălcare a drepturilor conferite de un anume brevet.